

IDENTIFICATION DU PRODUIT

code interne	libellé	gencod	code client	client
D0,5KGENDITS	Endives de Pleine Terre sac 3 à 5 endives Intermarché	3250392430580	12D00537	PDN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


MATIERE				IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE					
composition	neutre	blanc	couleur	couleur 1	couleur 2	couleur 3	couleur 4	couleur 5	tolérance
BOPP	x			Cyan	Yellow	Magenta	Noir	Blanc	$\Delta E < 3$
	traité anti-buée dans la masse		oui	couleur 6	couleur 7	couleur 8	couleur 9	couleur 10	tolérance
	IMPRESSION			Gris 5405					$\Delta E < 3$
	Directe en extérieur			BAT n°	A009(a)	date	30/11/17	photogreveur	Athéna

 Position
 μ perforations →
 Axe


Dimension	tolérance	unité
épaisseur	35	$\pm 10\%$
densité	0,91	$\pm 0,05$
hauteur	250	± 5
largeur	230	± 5

Fond	Carré
	Renfort de soudure dans le bas du sachet

Microperforation Laser			
Diamètre	80	$\pm 10\%$	μ m
1 rang horizontal de 6/7 μ perforations sur le facing à 5 cm du bas du sachet (de l'axe)			
Espacement	38	± 2	mm

Type de soudure	fil
Poids théorique 1000 sachets	3,663 kg
Consigne de Température de soudure	115-145°C

CONDITIONNEMENT ET IDENTIFICATION

	cible	unité	identification	type	position
liasse	/	U/liasse	/	/	/
carton	3000	U/carton	oui : étiquette carton	/	avec housse
palette	/	carton/palette	oui : étiquette palette	perdue	/
gerbage des palettes		non	filmage		oui



Les conditions idéales de stockage se situent entre 15 et 20°C à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil, dans un endroit propre. Le délai maximal d'utilisation optimale est de 6 mois. Au-delà de ces conditions, les propriétés du film peuvent être altérées.

UTILISATION

Ce produit est destiné pour l'emballage de tous les produits alimentaires.

Il est adapté au chauffage à 70°C au maximum pendant 2 heures maximum ou à 100°C au maximum pendant 15 minutes maximum. Il n'est pas adapté pour la cuisson au micro-onde. Il ne convient pas à l'utilisation au four classique, à infra-rouge et multi-usages.

APPROBATION

ENTREPRISE	Prénom NOM	fonction	date	visa
Argoat Plastiques	David LE SCRAGNE	responsable production	14/02/18	
Argoat Plastiques	Christine PORS	responsable commerciale	14/02/18	
Argoat Plastiques	Tony BIHOUEE	responsable qualité	14/02/18	