

## SAC 500 g REFLETS DE France ENDIVE DE PLEINE TERRE AVEC LABEL ROUGE

### Caractéristiques produit

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Référence                       | <b>2JVEDPTREFLETLA</b>                                   |
| Marque                          | REFLETS DE FRANCE  |
| Format sachet / film (mm)       | Sachet 230*250 mm (+/- 5 mm)                             |
| Epaisseur (µm)                  | 35 µm (+/- 5 %)  |
| Matière                         | Film OPP "Polypropylène bi orienté"                      |
| Poids du sachet ou de la pose   | 3.66 g (+/- 5 %)   |
| Traitement anti-buée            | Anti buée mis en surface<br>AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC |
| <b>Type de perforation</b>      | LASER  |
| Nbre de ligne                   | 1 ligne au recto   |
| Nombre de perforation par ligne | 6 perforations   |
| Diamètre en µm                  | 80 µm (+/-5 µm)  |
| Entraxe                         | 38 mm  |
| Position de la perforation      | A 15 cm (+/- 1 cm) du haut du sac                        |
| Soudure (pour sachet)           | Soudure fil<br>Renforcement dans le bas du sac           |

### Caractéristiques cliché

|                      |  |
|----------------------|--|
| EAN 13 imprimé       | <b>3 276555 403758</b>   |
| Nombre de couleurs   | 7 couleurs   |
| Type d'impression    | Flexographie en surface extérieure                             |
| Caractéristiques BAG | F102(a) du 13/7/16<br>Réf photogreveur 227470<br>Flexo Concept |

### Caractéristiques logistique

|                      |   |
|----------------------|---|
| Conditionnement      | Carton avec housse de 3 000 sacs  |
| Quantité par palette | 60 cartons de 3 000 sacs<br>soit 180 000 sacs/palette<br>Palette 110X130 perdue |



### Couleurs :

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | N°1 PANTONE 469 C     |
|  | N°2 PANTONE 294 C     |
|  | N°3 PANTONE 484 C     |
|  | N°4 484Trame          |
|  | N°5 PANTONE Red 032 C |
|  | N°6 PANTONE 7401 C    |
|  | N°7 blanc C           |

7.

cm<sup>2</sup> à multiplier par nombre de poses et pistes

| cm <sup>2</sup> | %    |
|-----------------|------|
| 2996.4          | 2.6  |
| 154.9           | 0.1  |
| 602.6           | 0.5  |
| 2167.2          | 1.9  |
| 531.            | 0.5  |
| 67254.3         | 58.6 |
| 67379.8         | 58.6 |

### Consigne / réglementation

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Code fournisseur                   | Sans  |
| Consigne de soudure                | Soudure à chaud : °C 105-145<br>°F 221-293  |
| Traçabilité                        | - Etiquette sur le carton avec N° CDE<br>- Référence produit / Date et heure + initiale opérateur |
| Contact alimentaire                | Conforme aux normes européennes EEC   |
| Utilisation optimum de l'anti buée | 6 mois  |
| Stockage                           | Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)  |