

FICHE TECHNIQUE

FILM PDN 6 JEUNES POUSSÉS BABY EXPORT

Caractéristiques produit


Référence	A définir
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	Film 380 mm dev 345 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4,17 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	3 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	100 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/- 1cm) du bord coté code barre



Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	3 760095 951171
Sens de déroulage	Sens lecture (J du jeunes en premier)
Nombre de couleurs	6 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	229567 PDN 6 BABY DY 22/2/16 Flexo Concept

Black	PANTONE 343 C	Cyan
8.5 %	2.1 %	2.4 %
11092.4 mm ²	2733.6 mm ²	3090.8 mm ²
Magenta	Yellow	blanc C
41.7 %	2.6 %	50.7 %
54691.3 mm ²	3456.4 mm ²	66494.6 mm ²



Caractéristiques logistique

Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin Carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue

Consigne / réglementation

Code fournisseur	F1 - situé à côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)

