


IDENTIFICATION DU PRODUIT				
code interne	libellé	gencod	code client	client
D4ENDPDNGBF	Perles à gratiner & braiser x4 -Perle du Nord - Film	3760095951126	12D00241	PDN


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES									
MATIERE				IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE					
composition	neutre	blanc	couleur	couleur 1	couleur 2	couleur 3	couleur 4	couleur 5	tolérance
BOPP	x			Cyan	Yellow	Magenta	Vert 3425	Rouge 206	$\Delta E < 3$
format	à plat	dossé	gaine	couleur 6	couleur 7	couleur 8	couleur 9	couleur 10	tolérance
	x			Jaune 600	Blanc				$\Delta E < 3$
traité anti-buée dans la masse		oui		BAT n°	00298873-001-000	date	07/09/17	photogreveur	Miller
sens impression		sens déroulement							
Direct	Cello-email								
x									



Poids théorique 1000 poses	3,745kg
Consigne de température de soudure	115-145°C

Dimension	tolérance	unité
épaisseur	± 10%	µm
densité	± 0,05	kg/dm ³
pas	± 5	mm
laize	± 5	mm
spoté	continu	/

Microperforation Laser			
Diamètre	80	± 10%	µm
1 rang vertical de 5 µperforations à 5 cm à gauche de l'axe de la bobine			
Espacement	48	± 2	mm



CONDITIONNEMENT ET IDENTIFICATION				
	cible	unité	identification	type
mandrin	/	/	oui : étiquette bobine	carton Øint. 77 mm
bobine	1200	ml	oui : étiquette bobine	avec housse
palette	variable	bobine/palette	oui : étiquette palette	Perdue
gerbage des palettes		non	filmage oui	



Les conditions idéales de stockage se situent entre 15 et 20°C à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil, dans un endroit propre. Le délai maximal d'utilisation optimale est de 6 mois. Au-delà de ces conditions, les propriétés du film peuvent être altérées.

UTILISATION

Ce produit est destiné pour l'emballage de tous les produits alimentaires.

Il est adapté au chauffage à 70°C au maximum pendant 2 heures maximum ou à 100°C au maximum pendant 15 minutes maximum. Il n'est pas adapté pour la cuisson au micro-ondes. Il ne convient pas à l'utilisation au four classique, à infra-rouge et multi-usages.

APPROBATION

ENTREPRISE	Prénom NOM	fonction	date	visa
Argoat Plastiques	Christian BOHEC	responsable impression	07/02/18	
Argoat Plastiques	Christine PORS	responsable commerciale	07/02/18	
Argoat Plastiques	Tony BIHOUEE	responsable qualité	07/02/18	