

SAC 500 g PERLE DU NORD MARCHE EXPORT ET FRANCAIS

Caractéristiques produit	
Référence	2JVSACEXP
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	Sachet 250 *270 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.29 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	LASER
Nbre de ligne	1 ligne au recto
Nbre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/-5 µm)
Entraxe	38 mm
Position de la perforation	A 17 cm (+/- 1 cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcement dans le bas du sac

Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	3 000122 025933
Nombre de couleurs	8 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	A573 du 30/06/14 Réf. Athena 725752

Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Carton avec housse de 3 000 sacs
Quantité par palette	60 cartons de 3 000 sacs soit 180 000 sacs/palette Palette 110X130 perdue



COULEURS: 8

- 1. Cyan
- 2. Magenta
- 3. Yellow
- 4. Black
- 5. PANTONE Black C
- 6. PANTONE 347 C
- 7. PANTONE 343 C
- 8. Blanc

cm² à multiplier par
nombre de poses et pistes:

cm ²	%
10.5	0.6
36.657	2.2
51.131	3.
169.788	10.1
7.042	0.4
344.288	20.5
25.728	1.5
879.267	52.3

Consigne / réglementation	
Code fournisseur	F1 – au verso en bas
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)