


IDENTIFICATION DU PRODUIT				
code interne	libellé	gencod	code client	client
D0,5KGENDECO+	Sachet 500g - Endives Eco +	345097017446605	12D00563	PDN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES									
MATIERE				IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE					
composition	neutre	blanc	couleur	couleur 1	couleur 2	couleur 3	couleur 4	couleur 5	tolérance
BOPP	x			Cyan	Yellow	Magenta	Black	Bleu 286	$\Delta E < 3$
	traité anti-buée dans la masse		oui	couleur 6	couleur 7	couleur 8	couleur 9	couleur 10	tolérance
	IMPRESSION			Blanc	Vert 376				$\Delta E < 3$
	Directe en extérieur			BAT n°	469999-001-000	date	13/05/19	photogreveur	Miller



Dimension	tolérance	unité
épaisseur	± 10%	µm
densité	± 0,05	kg/dm ³
hauteur	± 5	mm
largeur	± 5	mm

Fond	Carré
	Renfort de soudure dans le bas du sachet

Type de soudure	fil
Poids théorique 1000 sachets (kg)	4,3
Consigne de Température de soudure	115-145°C

Microperforation Laser			
Diamètre	80	± 10%	µm
1 rang horizontal de 6/7 µperforations sur le facing à 5 cm du bas du sachet (de l'axe)			
Espacement	38	± 2	mm

CONDITIONNEMENT ET IDENTIFICATION					
	cible	unité	identification	type	position
liasse	/	U/liasse	/	/	/
carton	3000	U/carton	oui : étiquette carton	/	avec housse
palette	/	carton/palette	oui : étiquette palette	perdue	/

gerbage des palettes	non	filmage	oui
----------------------	-----	---------	-----

Les conditions idéales de stockage se situent entre 15 et 20°C à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil, dans un endroit propre. Le délai maximal d'utilisation optimale est de 6 mois. Au-delà de ces conditions, les propriétés du film peuvent être altérées.

UTILISATION

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi ce produit est apte au conditionnement d'aliments secs, humides, produits aqueux, acides, et au contact d'aliments gras (sans facteur correcteur), pour une durée d'entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure.

APPROBATION

ENTREPRISE	Prénom NOM	fonction	date	visa
Argoat Plastiques	David LE SCRAGNE	responsable production	06/12/19	
Argoat Plastiques	Christine PORS	responsable commerciale	06/12/19	
Argoat Plastiques	Caroline DINDAULT	responsable qualité	06/12/19	