


IDENTIFICATION DU PRODUIT				
code interne	libellé	gencod	code client	client
DFEND3/5LR	Film 3-5 endives de terre - Label Rouge - PDN	3760095954158		PDN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES									
MATIERE				IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE					
composition	neutre	blanc	couleur	couleur 1	couleur 2	couleur 3	couleur 4	couleur 5	tolérance
BOPP	x			Cyan	Yellow	Magenta	Vert 343	Marron 483	$\Delta E < 3$
format	à plat	dossé	gaine	couleur 6	couleur 7	couleur 8	couleur 9	couleur 10	tolérance
	x			Blanc	Black				$\Delta E < 3$
Traitement anti-buée	En surface			BAT n°	445362.001.000	date	23/05/19	photogreveur	Miller



sens impression		sens déroulement	
Direct	Cello-email		
x			

Poids théorique 1000 poses (kg)	4,2
Consigne de température de soudure	115-145°C

Dimension		tolérance	unité
épaisseur	35	$\pm 10\%$	μm
densité	0,91	$\pm 0,05$	kg/dm^3
pas	250	± 5	mm
laize	530	± 5	mm
spoté	oui	continu	/

Microperforation Laser			
Diamètre	80	$\pm 10\%$	μm
1 rang vertical de 6 μm perforations à 5 cm à gauche de l'axe de la bobine			
Espacement	40	± 2	mm

Position



Axe



CONDITIONNEMENT ET IDENTIFICATION



	cible	unité	identification	type	
mandrin	/	/	oui : étiquette bobine	carton	\varnothing int. 77 mm
bobine	1200	ml	oui : étiquette bobine	avec housse	
palette	variable	bobine/palette	oui : étiquette palette	Perdue	
gerbage des palettes		non	filmage		oui

Les conditions idéales de stockage se situent entre 15 et 20°C à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil, dans un endroit propre. Le délai maximal d'utilisation optimale est de 6 mois. Au-delà de ces conditions, les propriétés du film peuvent être altérées.

UTILISATION

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi ce produit est apte au conditionnement d'aliments secs, humides, produits aqueux, acides, et au contact d'aliments gras (sans facteur correcteur), pour une durée d'entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure.

APPROBATION

ENTREPRISE	Prénom NOM	fonction	date	visa
Argoat Plastiques	Christian BOHEC	responsable impression	06/12/19	
Argoat Plastiques	Christine PORS	responsable commerciale	06/12/19	
Argoat Plastiques	Caroline DINDAULT	responsable qualité	06/12/19	